

FLEX MS-45

(ФЛЕКС МС-45)



Еластомірний клей – герметик

Опис

Однокомпонентний еластомірний клей-герметик на основі гібридних полімерних смол. Має наступні властивості:

- стійкий до температур від -40°C до +90°C, чудова адгезія до будь-яких видів будівельних матеріалів,
- висока еластичність,
- чудова стійкість до старіння та ультрафіолету,
- клеїться навіть до вологих поверхонь без попереднього нанесення ґрунтовки,
- запобігає росту плісняви та грибків,
- герметик можна фарбувати після його висихання.

Галузь застосування

FLEX MS-45 застосовується для герметизації горизонтальних і вертикальних швів завширшки від 3 мм до 40 мм.

Використовується як зовні, так і всередині приміщень на всі будівельні матеріали, такі як скло, алюміній, дерево, граніт, мармур, ПВХ і т.д. Рекомендується для високоеластичного склеювання більшості матеріалів.

Не рекомендується для герметизації підводних швів та прямого контакту з продуктами харчування.

Технічні характеристики

Основа:	гібридні полімерні смоли
Колір:	сірий, червоно-коричневий
Температура нанесення:	від +5°C до +40°C
Формування плівки:	через 30-45 хв
Швидкість полімеризації:	4 мм/день

Допустима деформація

шва: $\pm 25\%$

Відновлення форми: $\approx 95\%$

Твердість по ШОРУ: 40

Граничне подовження: 500% (ISO 8339)

Інструкції

1. Підготовка основи

Підстава має бути ретельно очищеною від пилу, залишків олій, ділянок, що відшарувалися, і т.д. Рекомендується прочистити шов щіткою з синтетичним або металевим ворсом і продути повітрям під тиском. Для запобігання забрудненню поверхні вздовж шва рекомендується наклеїти на край шва липку стрічку і зняти її відразу після нанесення до формування плівки.

2. Нанесення

Вкласти картридж у пістолет. Відрізати кінчик носика картриджа так, щоб він не тонував у шві, а міг ковзати вздовж нього. FLEX MS-45 видавлюється в шов, тримаючи картридж під кутом у бік напрямку руху. У випадку необхідності герметик можна нівелювати шпателем, поки що він «свіжий». Інструменти чистити будь-яким органічним розчинником, поки матеріал свіжий. Полімеризований матеріал можна зняти механічно.

Витрата

Умовна витрата: 1 картридж на 10 мп шва.

Упаковка

Картриджі по 280мл.

FLEX MS-45



Термін придатності - Зберігання

Термін зберігання – 12 місяців з дня виготовлення у сухих умовах, не допускаючи замерзання.

ISOMAT SA
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS
MAIN OFFICES - FACTORY:
17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road, PO
BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece, Tel.:
+30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475
www.isomat.net e-mail:info@isomat.net

У цей технічний бюлетень включені технічні дані та рекомендації, що є результатом багаторічного досвіду та набутих знань нашого Науково-дослідного відділу, а також застосування матеріалу на практиці. Оскільки немає можливості перевірки умов застосування матеріалу, то рекомендації та пропозиції щодо способу використання матеріалу надаються без гарантії нашої компанії. Внаслідок цього Ви повинні бути впевнені в тому, що матеріал вважається відповідним до використання та умовами робіт. Нове видання цього технічного бюлетеня анулює його попередній випуск.

